



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 102 34 420.5

**Anmeldetag:** 29. Juli 2002

**Anmelder/Inhaber:** BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,  
Leverkusen/DE

**Bezeichnung:** Schlagzähmodifizierte Polycarbonat Blends

**IPC:** C 08 L, C 08 J

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der  
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 9. April 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Wehner

**Schlagzähmodifizierte Polycarbonat Blends**

Die Erfindung betrifft schlagzähmodifizierte Blends enthaltend Poly(ester)carbonat  
5 mit einem mittleren Molekulargewicht ( $M_w$ ) von  $\geq 25\,000$  g/Mol, aromatische  
Polyester, Pfcopolymer mit Acrylatmonomer-enthaltender Pfcopfülle und  
oligomere Phosphorsäureester als Flammenschutzmittel.

10 Schlagzähmodifizierte Blends aus Polycarbonat und aromatischen Polyestern sind  
bekannt.

US-A 4,888,388 beschreibt beispielsweise Zusammensetzungen aus Polycarbonat,  
Polyethylenterephthalat und einem Pfcopolymer auf Basis eines Silikon-Butyl-  
acrylat-Kompositkautschuks, welche sich durch verbesserte Tieftemperaturzähigkeit  
15 auszeichnen. Flammwidrige Formmassen werden nicht beschrieben.

Auch flammwidrig ausgerüstete, schlagzähmodifizierte Blends aus Polycarbonat und  
aromatischen Polyestern sind bekannt.

20 In JP 04 345 657-A2 werden Mischungen aus halogeniertem aromatischen Poly-  
carbonat, aromatischen Polyestern und Pfcopolymeren auf Basis von Silikon-  
Acrylat-Kompositkautschuken beschrieben. Ebenfalls auf halogenhaltigen Flamm-  
schutzadditiven basieren die Formmassen, die in der JP 06 239 965-A beschrieben  
werden. Sie enthalten neben aromatischem Polycarbonat und aromatischen Poly-  
25 estern, Pfcopolymere auf Basis von Silikon-Acrylat-Kompositkautschuken und  
halogenierte Epoxyharze. Die in der WO 94/11429 beschriebenen Formmassen  
enthalten Polycarbonat, Polyester und ein halogeniertes Arylphosphat als  
Flammschutzadditiv. Es werden auch solche Zusammensetzungen beschrieben, die  
darüber hinaus Methacrylat/Butadien/Styrol-Elastomere mit Kern-Schale-Struktur  
30 enthalten.

Da mit halogenhaltigen Additiven flammwidrig ausgerüstete Formmassen bei der Verarbeitung durch Freisetzung halogenhaltiger Gase Werkzeugkorrosion verursachen können und bei der Verbrennung gesundheitsschädliche und korrosive Halogenwasserstoffe freisetzen, ist es gewünscht, halogenfrei flammwidrig ausgerüstete Formmassen zu entwickeln.

Auch halogenfrei flammwidrig ausgerüstete, schlagzähmodifizierte Blends aus Polycarbonat und aromatischen Polyestern sind bekannt.

10 JP 2001 031 860-A beschreibt Zusammensetzungen mit hoher Schlagzähigkeit, Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit, die Polycarbonat, eine Mischung aus Polyethylen- und Polybutylenterephthalat, ein Pfpfropf-elastomer mit Kern-Schale-Struktur, ein Silikatsalz und als Flamm-schutzadditiv stabilisierten roten Phosphor und Polytetrafluorethylen (PTFE) enthalten. Derartige Formmassen zeigen eine für  
15 viele Anwendungen nicht ausreichende Zähigkeit und lassen sich nicht in hellen Farben einstellen, wie sie seitens der IT-Industrie beispielsweise für Gehäuse von Monitoren, Druckern, etc. gefordert werden.

In der US-A 5,030,675 werden Formmassen aus Polycarbonat, Polyalkylen-terephthalat, Emulsions-ABS-Pfpfropf-polymeren, Monophaten als Flamm-schutzadditiv und fluorierten Polyolefinen als Antidrippingmittel beschrieben. Die Formmassen zeichnen sich durch eine verbesserte Binda-nahtfestigkeit aus, weisen aber ein vergleichsweise niedriges Schlagzähigkeitsniveau auf. Ferner neigen die verwendeten Flamm-schutzadditive zum Ausbluten, was zu erheblichen Störungen der Verar-bei-  
20 tungsprozesse führen kann.

Das Problem der Flüchtigkeit des Flamm-schutzadditivs wird gelöst durch Verwendung von oligomeren Phosphorsäureestern, wie sie in der EP-A 0 594 021 beschrieben wird. Die hier offenbarten PC/ABS-Zusammensetzungen enthalten Poly-  
30 alkylenterephthalat sowie Oligophosphorsäureester und fluoriertes Polyolefin als Flamm-schutzadditiv und weisen eine gute Kerbschlagzähigkeit, Spannungsris-

beständigkeit ergänzt durch eine hohe Wärmeformbeständigkeit und störungsfreie Oberflächenbeschaffenheit auf. Sie zeigen jedoch in der Regel eine unzureichende Bindenahtfestigkeit und ein ungünstiges Verarbeitungsfenster, d.h. bei höheren Verarbeitungstemperaturen kommt es zur deutlichen Verschlechterung wesentlicher Eigenschaften wie beispielsweise der Chemikalienbeständigkeit .

Ebenso mit Oligophosphorsäureester flammwidrig ausgerüstet sind die Zusammensetzungen, die in der EP-A 0 829 517, EP-A 0 884 366 und JP 08 073 692-A beschrieben sind. Die hier beschriebenen PC/PET-Formmassen enthalten neben dem Flammenschutzmittel und gegebenenfalls weiteren Additiven ein Pfropfpolymer mit Methylmethacrylat in der Pfropfhülle. Als Beispiele solcher Pfropfpolymeren werden MBS und MMA-gepfropfter Polybutadienkautschuk beschrieben. Die in diesen Dokumenten beschriebenen Formmassen zeichnen sich u.a. durch eine verbesserte Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen aus.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Zusammensetzungen bereitzustellen, die sich durch eine Kombination aus exzellenter mechanischer Performance, d.h. hoher Kerbschlagzähigkeit, Bindenahtfestigkeit, Reißdehnung im Zugversuch und Spannungsrisssbeständigkeit unter Chemikalieneinwirkung, Flammwidrigkeit bis herab zu dünnen Wandstärken sowie eine gute Verarbeitbarkeit im Spritzgussverfahren, d.h. ein großes Verarbeitungsfenster auszeichnen.

Es wurde gefunden, dass Zusammensetzungen enthaltend aromatisches Poly(ester)-carbonat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht  $M_w \geq 25\,000$  g/Mol, Polyalkylenterephthalat mit einer intrinsischen Viskosität  $IV \leq 0,8$  cm<sup>3</sup>/g, Propfcopolymer mit Kern-Schale-Struktur und einem Gehalt an Acrylatmonomeren in der Pfropfhülle von mindestens 20 Gew.-% und einen oligomeren organischen Phosphorsäureester das gewünschte Eigenschaftsprofil aufweisen.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher Zusammensetzungen enthaltend

- 5 A) 40 bis 90 Gew.-Teile, bevorzugt 50 bis 80 Gew.-Teile, insbesondere 60 bis 80 Gew.-Teile aromatisches Poly(ester)carbonat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht  $M_w \geq 25\,000$ , bevorzugt  $\geq 26\,000$  g/Mol,
- 10 B) 0,5 bis 15 Gew.-Teile, bevorzugt 1 bis 12 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 3 bis 10 Gew.-Teile, höchst bevorzugt 5 bis 10 Gew.-Teile Polyalkylen-terephthalat, bevorzugt Polyethylenterephthalat, insbesondere mit einer intrinsischen Viskosität  $IV \leq 0,8$  cm<sup>3</sup>/g,
- 15 C) 1 bis 20 Gew.-Teile, bevorzugt 2 bis 15 Gew.-Teile, insbesondere 3 bis 12 Gew.-Teile, höchst bevorzugt 5 bis 10 Gew.-Teile eines Pfropf(co)-polymer mit einer Kern-Schale-Morphologie, bestehend aus 10 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 30 bis 80 Gew.-%, insbesondere 50 bis 80 Gew.-% (bezogen auf das Pfropf(co)polymer) eines teilchenförmigen Polymerisats mit einer Glasübergangstemperatur unter 0°C, bevorzugt unter -20°C, insbesondere unter -40°C als Pfropfgrundlage und 90 bis 10, vorzugsweise 70 bis 20, insbesondere 50 bis 20 Gew.-% (bezogen auf das Pfropf(co)polymer)
- 20 Vinylmonomeren als Pfropfmonomere, wobei die Pfropfmonomere einen Anteil von mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt von mindestens 50 Gew.-%, insbesondere von mindestens 75 Gew.-%, (bezogen auf die Pfropfmonomere), an Acrylatmonomeren enthalten,
- 25 D) 2 bis 20 Gew.-Teile, bevorzugt 5 bis 15 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 7 bis 15 Gew.-Teile, höchst bevorzugt 10 bis 15 Gew.-Teile eines oligomeren organischen Phosphorsäureesters, insbesondere eines solchen auf Basis von Bisphenol-A,
- 30 E) 0 bis 1 Gew.-Teile, bevorzugt 0,1 bis 0,5 Gew.-Teile, insbesondere 0,2 bis 0,5 Gew.-Teile fluoriertes Polyolefin,

wobei die Summe der Gew.-Teile aller Komponenten 100 ergibt.


Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen enthalten besonders bevorzugt keine halogenhaltigen Verbindungen wie beispielsweise auf halogenierten Bisphenolen basierende aromatischen Polycarbonate oder Epoxy-Harze.

### Komponente A

Erfindungsgemäß geeignete aromatische Polycarbonate und/oder aromatische Polyester-carbonate gemäß Komponente A, sind literaturbekannt oder nach literaturbekannten Verfahren herstellbar (zur Herstellung aromatischer Polycarbonate siehe beispielsweise Schnell, "Chemistry and Physics of Polycarbonates", Interscience Publishers, 1964 sowie die DE-AS 1 495 626, DE-A 2 232 877, DE-A 2 703 376, DE-A 2 714 544, DE-A 3 000 610, DE-A 3 832 396; zur Herstellung aromatischer Polyester-carbonate, z.B. DE-A 3 077 934).

Die Herstellung aromatischer Polycarbonate erfolgt z.B. durch Schmelzeverfahren oder durch Umsetzung von Diphenolen mit Kohlensäurehalogeniden, vorzugsweise Phosgen und/oder mit aromatischen Dicarbonsäuredihalogeniden, vorzugsweise Benzoldicarbonsäuredihalogeniden, nach dem Phasengrenzflächenverfahren, gegebenenfalls unter Verwendung von Kettenabbrechern, beispielsweise Monophenolen und gegebenenfalls unter Verwendung von trifunktionellen oder mehr als trifunktionellen Verzweigern, beispielsweise Triphenolen oder Tetraphenolen.


Diphenole zur Herstellung der aromatischen Polycarbonate und/oder aromatischen Polyester-carbonate sind vorzugsweise solche der Formel (I)




wobei

- 5 A eine Einfachbindung,  $C_1$  bis  $C_5$ -Alkylen,  $C_2$  bis  $C_5$ -Alkyliden,  $C_5$  bis  $C_6$ -Cycloalkyliden, -O-, -SO-, -CO-, -S-, -SO<sub>2</sub>-,  $C_6$  bis  $C_{12}$ -Arylen, an das weitere aromatische gegebenenfalls Heteroatome enthaltende Ringe kondensiert sein können,

oder ein Rest der Formel (II) oder (III)



10



- 15 B jeweils  $C_1$  bis  $C_{12}$ -Alkyl, vorzugsweise Methyl,

x jeweils unabhängig voneinander 0, 1 oder 2,

p 1 oder 0 sind, und

- 20  $R^5$  und  $R^6$  für jedes  $X^1$  individuell wählbar, unabhängig voneinander Wasserstoff oder  $C_1$  bis  $C_6$ -Alkyl, vorzugsweise Wasserstoff, Methyl oder Ethyl,

$X^1$  Kohlenstoff und

m eine ganze Zahl von 4 bis 7, bevorzugt 4 oder 5 bedeuten, mit der Maßgabe, dass an mindestens einem Atom  $X^1$ ,  $R^5$  und  $R^6$  gleichzeitig Alkyl sind.

5 Bevorzugte Diphenole sind Hydrochinon, Resorcin, Dihydroxydiphenole, Bis-(hydroxyphenyl)- $C_1$ - $C_5$ -alkane, Bis-(hydroxyphenyl)- $C_5$ - $C_6$ -cycloalkane, Bis-(hydroxyphenyl)-ether, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfoxide, Bis-(hydroxyphenyl)-ketone, Bis-(hydroxyphenyl)-sulfone und  $\alpha,\alpha$ -Bis-(hydroxyphenyl)-diisopropyl-benzole.

10 Besonders bevorzugte Diphenole sind 4,4'-Dihydroxydiphenyl, Bisphenol-A, 2,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-methylbutan, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-cyclohexan, 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3.3.5-trimethylcyclohexan, 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfid, 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon.. Insbesondere bevorzugt ist 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan (Bisphenol-A).

15 Es können die Diphenole einzeln oder als beliebige Mischungen eingesetzt werden. Die Diphenole sind literaturbekannt oder nach literaturbekannten Verfahren erhältlich.

20 Für die Herstellung der thermoplastischen, aromatischen Polycarbonate geeignete Kettenabbrecher sind beispielsweise Phenol, p-Chlorphenol, p-tert.-Butylphenol, aber auch langkettige Alkylphenole, wie 4-(1,3-Tetramethylbutyl)-phenol gemäß DE-A 2 842 005 oder Monoalkylphenol oder Dialkylphenole mit insgesamt 8 bis 20 Kohlenstoffatomen in den Alkylsubstituenten, wie 3,5-di-tert.-Butylphenol, p-iso-Octylphenol, p-tert.-Octylphenol, p-Dodecylphenol und 2-(3,5-Dimethylheptyl)-phenol und 4-(3,5-Dimethylheptyl)-phenol. Die Menge an einzusetzenden Kettenabbrechern beträgt im allgemeinen zwischen 0,5 Mol-%, und 10 Mol-%, bezogen auf die Molsumme der jeweils eingesetzten Diphenole.

30 Die thermoplastischen, aromatischen Polycarbonate können in bekannter Weise verzweigt sein, und zwar vorzugsweise durch den Einbau von 0,05 bis 2,0 Mol-%, bezogen auf die Summe der eingesetzten Diphenole, an dreifunktionellen oder mehr als



dreifunktionellen Verbindungen, beispielsweise solchen mit drei und mehr phenolischen Gruppen.

5 Geeignet sind sowohl Homopolycarbonate als auch Copolycarbonate. Zur Herstellung erfindungsgemäßer Copolycarbonate gemäß Komponente A können auch 1 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 25 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge an einzusetzenden Diphenolen, Polydiorganosiloxane mit Hydroxyaryloxy-Endgruppen eingesetzt werden. Diese sind bekannt (US 3 419 634) und nach literaturbekannten Verfahren herstellbar. Die Herstellung Polydiorganosiloxanhaltiger Copolycarbonate  
10 ist in der DE-A 3 334 782 beschrieben.

Bevorzugte Polycarbonate sind neben den Bisphenol-A-Homopolycarbonaten die Copolycarbonate von Bisphenol-A mit bis zu 15 Mol-%, bezogen auf die Molsummen an Diphenolen, anderen als bevorzugt oder besonders bevorzugt genannten Diphenolen.  
15

Aromatische Dicarbonsäuredihalogenide zur Herstellung von aromatischen Polyester carbonaten sind vorzugsweise die Disäuredichloride der Isophthalsäure, Terephthalsäure, Diphenylether-4,4'-dicarbonsäure und der Naphthalin-2,6-dicarbonsäure.  
20

Besonders bevorzugt sind Gemische der Disäuredichloride der Isophthalsäure und der Terephthalsäure im Verhältnis zwischen 1:20 und 20:1.

Bei der Herstellung von Polyester carbonaten wird zusätzlich ein Kohlensäurehalogenid, vorzugsweise Phosgen, als bifunktionelles Säurederivat mit verwendet.  
25

Als Kettenabbrecher für die Herstellung der aromatischen Polyester carbonate kommen außer den bereits genannten Monophenolen noch deren Chlorkohlensäureester sowie die Säurechloride von aromatischen Monocarbonsäuren, die gegebenenfalls durch C<sub>1</sub> bis C<sub>22</sub>-Alkylgruppen substituiert sein können, sowie aliphatische C<sub>2</sub> bis C<sub>22</sub>-Monocarbonsäurechloride in Betracht.  
30

Die Menge an Kettenabbrechern beträgt jeweils 0,1 bis 10 Mol-%, bezogen im Falle der phenolischen Kettenabbrecher auf Mol Diphenol und im Falle von Monocarbonsäurechlorid-Kettenabbrecher auf Mol Dicarbonsäuredichloride.

5

Die aromatischen Polyestercarbonate können auch aromatische Hydroxycarbonsäuren eingebaut enthalten.

10

Die aromatischen Polyestercarbonate können sowohl linear als auch in bekannter Weise verzweigt sein (siehe dazu DE-A 2 940 024 und DE-A 3 007 934).

15

Als Verzweigungsmittel können beispielsweise drei- oder mehrfunktionelle Carbonsäurechloride, wie Trimesinsäuretrichlorid, Cyanursäuretrichlorid, 3,3',4,4'-Benzo-phenon-tetracarbonsäuretrichlorid, 1,4,5,8-Napthalintetracarbonsäuretrichlorid oder Pyromellithsäuretrichlorid, in Mengen von 0,01 bis 1,0 Mol-% (bezogen auf eingesetzte Dicarbonsäuredichloride) oder drei- oder mehrfunktionelle Phenole, wie Phloroglucin, 4,6-Dimethyl-2,4,6-tri-(4-hydroxyphenyl)-hepten-2,4,4-Dimethyl-2,4,6-tri-(4-hydroxyphenyl)-heptan, 1,3,5-Tri-(4-hydroxyphenyl)-benzol, 1,1,1-Tri-(4-hydroxyphenyl)-ethan, Tri-(4-hydroxyphenyl)-phenylmethan, 2,2-Bis[4,4-bis(4-hydroxy-phenyl)-cyclohexyl]-propan, 2,4-Bis(4-hydroxyphenyl-isopropyl)-phenol, Tetra-(4-hydroxyphenyl)-methan, 2,6-Bis(2-hydroxy-5-methyl-benzyl)-4-methyl-phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-propan, Tetra-(4-[4-hydroxy-phenyl-isopropyl]-phenoxy)-methan, 1,4-Bis[4,4'-dihydroxytri-phenyl]-methyl]-benzol, in Mengen von 0,01 bis 1,0 Mol-% bezogen auf eingesetzte Diphenole verwendet werden. Phenolische Verzweigungsmittel können mit den Diphenolen vorgelegt, Säurechlorid-Verzweigungsmittel können zusammen mit den Säuredichloriden eingetragen werden.

25

30

In den thermoplastischen, aromatischen Polyestercarbonaten kann der Anteil an Carbonatstruktureinheiten beliebig variieren. Vorzugsweise beträgt der Anteil an Carbonatgruppen bis zu 100 Mol-%, insbesondere bis zu 80 Mol-%, besonders be-

vorzugt bis zu 50 Mol-%, bezogen auf die Summe an Estergruppen und Carbonatgruppen. Sowohl der Ester- als auch der Carbonatanteil der aromatischen Polyester-carbonate kann in Form von Blöcken oder statistisch verteilt im Polykondensat vorliegen.

5

Die thermoplastischen, aromatischen Poly(ester)carbonate haben mittlere Gewichtsmittelmolekulargewichte ( $M_w$  gemessen durch Gelpermeationchromotographie) von  $\geq 25\,000$ , bevorzugt  $\geq 26\,000$ . Vorzugsweise werden gemäß vorliegender Erfindung Poly(ester)carbonate mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht bis zu 35 000, bevorzugt bis zu 32 000, besonders bevorzugt bis zu 30 000 g/Mol eingesetzt.

10

Die thermoplastischen, aromatischen Poly(ester)carbonate können allein oder im beliebigen Gemisch eingesetzt werden.

15

#### Komponente B

Die Polyalkylenterephthalate gemäß Komponente B sind Reaktionsprodukte aus aromatischen Dicarbonsäuren oder ihren reaktionsfähigen Derivaten, wie Dimethylestern oder Anhydriden, und aliphatischen, cycloaliphatischen oder araliphatischen Diolen sowie Mischungen dieser Reaktionsprodukte.

20

Bevorzugte Polyalkylenterephthalate enthalten mindestens 80 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 90 Gew.-%, bezogen auf die Dicarbonsäurekomponente Terephthalsäurereste und mindestens 80 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 90 Mol-%, bezogen auf die Diolkomponente Ethylenglykol- und/oder Butandiol-1,4-Reste.

25

Die bevorzugten Polyalkylenterephthalate können neben Terephthalsäureresten bis zu 20 Mol-%, vorzugsweise bis zu 10 Mol-%, Reste anderer aromatischer oder cycloaliphatischer Dicarbonsäuren mit 8 bis 14 C-Atomen oder aliphatischer Dicarbonsäuren mit 4 bis 12 C-Atomen enthalten, wie Reste von Phthalsäure, Isophthalsäure,

30

Naphthalin-2,6-dicarbonsäure, 4,4'-Diphenyldicarbonsäure, Bernsteinsäure, Adipinsäure, Sebacinsäure, Azelainsäure, Cyclohexandiessigsäure.

Die bevorzugten Polyalkylenterephthalate können neben Ethylenglykol- oder Butandiol-1,4-Resten bis zu 20 Mol-%, vorzugsweise bis zu 10 Mol-%, andere aliphatische Diole mit 3 bis 12 C-Atomen oder cycloaliphatische Diole mit 6 bis 21 C-Atomen enthalten, z.B. Reste von Propandiol-1,3, 2-Ethylpropandiol-1,3, Neopentylglykol, Pentandiol-1,5, Hexandiol-1,6, Cyclohexan-dimethanol-1,4, 3-Ethylpentandiol-2,4, 2-Methylpentandiol-2,4, 2,2,4-Trimethylpentandiol-1,3, 2-Ethylhexandiol-1,3, 2,2-Diethylpropandiol-1,3, Hexandiol-2,5, 1,4-Di-( $\beta$ -hydroxyethoxy)-benzol, 2,2-Bis-(4-hydroxycyclohexyl)-propan, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethyl-cyclobutan, 2,2-Bis-(4- $\beta$ -hydroxyethoxy-phenyl)-propan und 2,2-Bis-(4-hydroxypropoxyphenyl)-propan (DE-A 2 407 674, 2 407 776, 2 715 932).

Die Polyalkylenterephthalate können durch Einbau relativ kleiner Mengen drei- oder vierwertiger Alkohole oder 3- oder 4-basischer Carbonsäuren, z.B. gemäß DE-A 1 900 270 und US-PS 3 692 744, verzweigt werden. Beispiele bevorzugter Verzweigungsmittel sind Trimesinsäure, Trimellithsäure, Trimethylolethan und -propan und Pentaerythrit.

Besonders bevorzugt sind Polyethylenterephthalate und/oder Polybutylenterephthalat, insbesondere ist Polyethylenterephthalat bevorzugt. Besonders bevorzugt werden Polyalkylenterephthalate mit hoher Kristallisationsneigung eingesetzt. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass die isotherme Kristallisationszeit bestimmt nach der im Beispielteil angegebenen Methode bevorzugt  $<20$  min, besonders bevorzugt  $<10$  min, insbesondere  $<7$  min ist.

Die Polyalkylenterephthalate besitzen vorzugsweise eine intrinsische Viskosität gemessen in Phenol/o-Dichlorbenzol (1:1 Gewichtsteile) bei  $25^{\circ}\text{C}$  im Ubbelohde-Viskosimeter von  $\leq 0,8 \text{ cm}^3/\text{g}$ ; im Allgemeinen ist die intrinsische Viskosität der Polyalkylenterephthalate größer als 0,3, insbesondere größer  $0,4 \text{ cm}^3/\text{g}$ .

Die Polyalkylenterephthalate lassen sich nach bekannten Methoden herstellen (z.B. Kunststoff-Handbuch, Band VIII, S. 695 ff., Carl-Hanser-Verlag, München 1973).

## 5 Komponente C

Für die Pffropfpolymerisate mit Kern-Schale-Struktur C geeignete Pffropfgrundlagen C.1 sind beispielsweise Dienkautschuke, EP(D)M-Kautschuke, also solche auf Basis Ethylen/Propylen und gegebenenfalls Dien-Verbindungen, weiterhin Acrylat-,  
10 Polyurethan-, Silikon-, Chloropren- und Ethylen/Vinylacetat-Kautschuke sowie Silikon-Acrylat-Kompositkautschuke.

Bevorzugt sind Dienkautschuke, Silikonkautschuke und Silikon-Acrylat-Kompositkautschuke. Besonders bevorzugt sind Silikon-Acrylat-Kompositkautschuke.

15

Bevorzugt als Pffropfgrundlage C.1 geeignete Kautschuke sind Dienkautschuke, z. B. solche auf Basis von Butadien oder Isopren, oder Gemische von Dienkautschuken oder Copolymerisate von Dienkautschuken oder deren Gemischen mit weiteren copolymerisierbaren Monomeren. Bevorzugte copolymerisierbare Monomere sind  
20 Vinylmonomere ausgewählt aus der Gruppe der Vinylaromaten, kernsubstituierten Vinylaromaten (wie beispielsweise Styrol,  $\alpha$ -Methylstyrol, p-Methylstyrol), Methacrylsäure-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester, (wie Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat), Acrylsäure-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester (wie n-Butylacrylat und tert.-Butylacrylat oder Mischungen hieraus), Vinylcyanide (ungesättigte Nitrile wie Acrylnitril und Methacrylnitril) und  
25 Derivate ungesättigter Carbonsäuren wie Anhydride und Imide (beispielsweise Maleinsäureanhydrid und N-Phenyl-Maleinimid).

Besonders bevorzugt ist reiner Polybutadienkautschuk.

30 Diese Pffropfgrundlagen haben im Allgemeinen eine mittlere Teilchengröße ( $d_{50}$ -Wert) von 0,05 bis 5  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise 0,1 bis 2  $\mu\text{m}$ , insbesondere 0,1 bis 1  $\mu\text{m}$ .

Die mittlere Teilchengröße  $d_{50}$  ist der Durchmesser, oberhalb und unterhalb dessen jeweils 50 Gew.-% der Teilchen liegen. Er kann mittels Ultrazentrifugennmessung (W. Scholtan, H. Lange, Kolloid, Z. und Z. Polymere 250 (1972), 782-1796) bestimmt werden.

Der Gelanteil dieser Pfropfgrundlagen beträgt mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 40 Gew.-% (in Toluol gemessen).

Der Gelgehalt wird bei 25°C in einem geeigneten Lösungsmittel bestimmt (M. Hoffmann, H. Krömer, R. Kuhn, Polymeranalytik I und II, Georg Thieme-Verlag, Stuttgart 1977).

Besonders bevorzugt als Pfropfgrundlage C.1. sind für die Pfropfpolymere mit Kern-Schale-Struktur C solche Acrylatkautschuke, Silikonkautschuke oder Silikonacrylatkompositkautschuke geeignet enthaltend 0 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 99 Gew.-%, insbesondere 10 bis 99 Gew.-%, besonders bevorzugt 30 bis 99 Gew.-% Polyorganosiloxan-Komponente und 100 bis 0 Gew.-%, bevorzugt 99 bis 1 Gew.-%, insbesondere 90 bis 1 Gew.-%, besonders bevorzugt 70 bis 1 Gew.-% Polyalkyl(meth)acrylat-Kautschuk-Komponente (die Gesamtmenge der jeweiligen Kautschukkomponente ergibt 100 Gew.-%).

Derartige Kautschuke haben vorzugsweise einen mittleren Teilchendurchmesser von 0,01 bis 0,6  $\mu\text{m}$ .


Als bevorzugte Silikonacrylatkautschuke kommen solche zum Einsatz, deren Herstellung in der JP 08 259 791-A, JP 07 316 409-A und EP-A 0 315 035 beschrieben werden. Die diesbezüglichen Inhalte dieser Anmeldungen werden hiermit in diese Anmeldung übernommen.




Die Polyorganosiloxan-Komponente im Silikonacrylat-Kompositkautschuk kann durch Umsetzung eines Organosiloxans und eines multifunktionalen Vernetzungsmittels in einem Emulsionspolymerisationsprozess hergestellt werden. Es ist weiterhin möglich, über Zusatz geeigneter ungesättigter Organosiloxane pfropfaktive Stellen in den Kautschuk einzufügen.

Das Organosiloxan ist im Allgemeinen cyclisch, wobei die Ringstrukturen bevorzugt 3 bis 6 Si-Atome enthalten. Beispielhaft seien genannt Hexamethylcyclotrisiloxan, Octamethylcyclotetrasiloxan, Decamethylcyclopentasiloxan, Dodecamethylcyclohexasiloxan, Trimethyltriphenylcyclotrisiloxan, Tetramethyltetraphenylcyclotetrasiloxan, Octaaphenylcyclotetrasiloxan, welche allein oder in Mischung von 2 oder mehr Verbindungen eingesetzt werden können. Die Organosiloxankomponente sollte am Aufbau des Silikonanteils im Silikonacrylatkautschuk zu mindestens 50 Gew.-%, bevorzugt mindestens 70 Gew.-% bezogen auf den Silikonanteil im Silikonacrylatkautschuk beteiligt sein.

Als Vernetzungsmittel werden im Allgemeinen 3- oder 4-funktionelle Silanverbindungen eingesetzt. Beispielhaft hierfür seien als besonders bevorzugt genannt: Trimethoxymethylsilan, Triethoxyphenylsilan, Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Tetra-n-propoxysilan, Tetrabutoxysilan. 4 funktionelle Verzweigungsmittel, insbesondere Tetraethoxysilan. Die Menge an Verzweigungsmittel beträgt im Allgemeinen 0 bis 30 Gew.-% (bezogen auf die Polyorganosiloxankomponente im Silikonacrylatkautschuk).

Zum Einbringen pfropfaktiver Stellen in die Polyorganosiloxankomponente des Silikonacrylatkautschuks kommen bevorzugt Verbindungen zum Einsatz, die eine der folgenden Strukturen bilden:





5

wobei

R<sup>5</sup> Methyl, Ethyl, Propyl oder Phenyl,

10

R<sup>6</sup> Wasserstoff oder Methyl,

n 0, 1 oder 2 und

15

p eine Zahl von 1 bis 6

bedeuten.

20

(Meth)acryloyloxysilan ist eine bevorzugte Verbindung zur Bildung der Struktur (GI 1). Bevorzugte (Meth)acryloyloxysilane sind beispielsweise  $\beta$ -Methacryloyloxyethyl-dimethoxy-methyl-silan,  $\gamma$ -Methacryloyl-oxy-propylmethoxy-dimethyl-silan,  $\gamma$ -Methacryloyloxypropyl-dimethoxy-methyl-silan,  $\gamma$ -Methacryloyloxypropyl-trimethoxy-silan,  $\gamma$ -Methacryloyloxy-propyl-ethoxy-diethyl-silan,  $\gamma$ -Methacryloyloxypropyl-diethoxy-methyl-silan,  $\gamma$ -Methacryloyloxy-butyl-diethoxy-methyl-silan.

25

Vinylsiloxane, insbesondere Tetramethyl-tetravinyl-cyclotetrasiloxan sind fähig die Struktur GI-2 zu bilden.



Beispielsweise p-Vinylphenyl-dimethoxy-methylsilan kann Struktur GI-3 bilden.  $\gamma$ -Mercaptopropyldimethoxy-methylsilan,  $\gamma$ -Mercaptopropylmethoxy-dimethylsilan,  $\gamma$ -mercaptopropyldiethoxymethylsilan usw. können Struktur (GI-4) bilden.

- 5 Die Menge an diesen Verbindungen beträgt 0 bis 10, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew.-% (bezogen auf die Polyorganosiloxankomponente).

10 Die Acrylat-Komponente im Silikonacrylat-Kompositkautschuk kann aus Alkyl-(meth)acrylaten, Vernetzungsmitteln und pfropfaktiven Monomereinheiten hergestellt werden.

Als Alkyl(meth)acrylate seien beispielhaft und bevorzugt genannt Alkylacrylate wie Methylacrylat, Ethylacrylat, n-Propylacrylat, n-Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat und Alkylmethacrylate wie Hexylmethacrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, n-Lauryl-  
15 methacrylat und in besonders bevorzugter Weise n-Butylacrylat.

Als Vernetzungsmittel kommen multifunktionelle Verbindungen zum Einsatz. Es seien beispielhaft hierfür genannt: Ethylenglycoldimethacrylat, Propylenglycoldimethacrylat, 1,3-Butylenglycoldimethacrylat und 1,4-Butylenglycoldimethacrylat.

20 Zum Einfügen pfropfaktiver Stellen kommen beispielsweise folgende Verbindungen, allein oder in Mischung, zum Einsatz: Allylmethacrylat, Triallylcyanurat, Triallylisocyanurat, Allylmethacrylat. Allylmethacrylat kann auch als Vernetzungsmittel fungieren. Diese Verbindungen werden in Mengen von 0,1 bis 20 Gew.-%, bezogen auf die Acrylatkautschuk-Komponente im Silikonacrylat-Komposit-  
25 kautschuk eingesetzt.

Methoden zur Herstellung der bevorzugt in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eingesetzten Silikonacrylatkompositkautschuke sowie dessen Pfropfung  
30 mit Monomeren werden beispielsweise beschrieben in US-A 4 888 388, JP 08 259 791 A2, JP 07 316 409A und EP-A 0 315 035. Als Pfropfgrundlage C.1 für das

Pfropfpolymer C kommen sowohl solche Silikonacrylat-Kompositkautschuke in Frage, deren Silikon- und Acrylatkomponenten eine Kern-Schale-Struktur bilden, als auch solche, die ein Netzwerk bilden, in denen Acrylat- und Silikonkomponente völlig miteinander durchdrungen sind („interpenetrating network“).

5

Die Pfropfpolymerisation auf die zuvor beschriebenen Pfropfgrundlagen kann in Suspension, Dispersion oder Emulsion durchgeführt werden. Bevorzugt ist die kontinuierliche oder diskontinuierliche Emulsionspolymerisation. Diese Pfropfpolymerisation wird mit Radikalinitiatoren durchgeführt (z.B. Peroxiden, Azoverbindungen, Hydroperoxiden, Persulfaten, Perphosphaten) und gegebenenfalls unter Einsatz von anionischen Emulgatoren, z.B. Carboxoniumsalzen, Sulfonsäuresalzen oder organischen Sulfaten. Dabei bilden sich Pfropfpolymerisate mit hohen Pfropfausbeuten, d.h. ein großer Anteil des Polymerisates der Pfropfmonomeren wird an den Kautschuk chemisch gebunden.

10

15

Für den Aufbau der Pfropfhülle C.2 kommen vorzugsweise Gemische aus

C.2.1 0 bis 80 Gew.-%, bevorzugt 0 bis 50 Gew.-%, insbesondere 0 bis 25 Gew.-% (bezogen auf die Pfropfhülle) Vinylaromaten oder kernsubstituierten Vinylaromaten (wie beispielsweise Styrol,  $\alpha$ -Methylstyrol, p-Methylstyrol), Vinylcyaniden (ungesättigte Nitrile wie Acrylnitril und Methacrylnitril) und

20

C.2.2 100 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 100 bis 50 Gew.-%, insbesondere 100 bis 75 Gew.-% (bezogen auf die Pfropfhülle) Monomeren ausgewählt aus der Gruppe der (Meth)Acrylsäure-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester (wie Methylmethacrylat, n-Butylacrylat, t-Butylacrylat) und Derivate (wie Anhydride und Imide) ungesättigter Carbonsäuren (wie Maleinsäureanhydrid und N-Phenyl-Maleinimid)

25


zum Einsatz.

30

Besonders bevorzugt besteht die Pfropfhülle aus einem oder einer Mischung mehrerer reiner (Meth)Acrylsäure-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester, insbesondere aus reinem Methylmethacrylat.

## 5 Komponente D

Bevorzugt kommen als FR-Additiv zum Einsatz solche oligomeren Phosphor- bzw. Phosphonsäureester der allgemeinen Formel (IV)



worin

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup>, unabhängig voneinander jeweils C<sub>1</sub> bis C<sub>8</sub>-Alkyl, jeweils gegebenenfalls durch Alkyl, vorzugsweise C<sub>1</sub> bis C<sub>4</sub>-Alkyl, substituiertes C<sub>5</sub> bis C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>6</sub> bis C<sub>20</sub>-Aryl oder C<sub>7</sub> bis C<sub>12</sub>-Aralkyl,

n unabhängig voneinander, 0 oder 1

q 0,5 bis 30 und

X einen ein- oder mehrkernigen aromatischen Rest mit 6 bis 30 C-Atomen, oder einen linearen oder verzweigten aliphatischen Rest mit 2 bis 30 C-Atomen, der OH-substituiert sein und bis zu 8 Etherbindungen enthalten kann, bedeuten.

Bevorzugt stehen R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander für C<sub>1</sub> bis C<sub>4</sub>-Alkyl, Phenyl, Naphthyl oder Phenyl-C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl. Die aromatischen Gruppen R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und


$R^4$  können ihrerseits mit Alkylgruppen, vorzugsweise  $C_1$  bis  $C_4$ -Alkyl substituiert sein. Besonders bevorzugte Aryl-Reste sind Kresyl, Phenyl, Xylenyl, Propylphenyl oder Butylphenyl.

5 X in der Formel (IV) bedeutet bevorzugt einen ein- oder mehrkernigen aromatischen Rest mit 6 bis 30 C-Atomen. Dieser leitet sich bevorzugt von Diphenolen der Formel (I) ab.

10 n in der Formel (IV) kann, unabhängig voneinander, 0 oder 1 sein, vorzugsweise ist n gleich 1.


q steht für Werte von 0,5 bis 30, vorzugsweise 0,8 bis 15, besonders bevorzugt 1 bis 5, insbesondere 1 bis 2.

15 X steht besonders bevorzugt für



20 insbesondere leitet sich X von Resorcin, Hydrochinon, Bisphenol A oder Diphenylphenol ab. Besonders bevorzugt leitet sich X von Bisphenol A ab.

Weitere bevorzugte phosphorhaltige Verbindungen sind Verbindungen der Formel (IVa)



wobei

5


$R^1, R^2, R^3, R^4, n$  und  $q$  die bei der Formel (IV) angegebene Bedeutung haben,

$m$  unabhängig voneinander 0, 1, 2, 3 oder 4,

10  $R^5$  und  $R^6$  unabhängig voneinander  $C_1$  bis  $C_4$ -Alkyl, vorzugsweise Methyl oder Ethyl und

Y  $C_1$  bis  $C_7$ -Alkyliden,  $C_1$ - $C_7$ -Alkylen,  $C_5$  bis  $C_{12}$ -Cycloalkylen,  $C_5$  bis  $C_{12}$ -Cycloalkyliden, -O-, -S-, -SO<sub>2</sub> oder -CO-, vorzugsweise Isopropyliden oder  
15 Methylen, bedeuten.

Besonders bevorzugt ist



20

mit  $q = 1$  bis 2.

Die Phosphorverbindungen gemäß Komponente C sind bekannt (vgl. z.B. EP-A 0 363 608, EP-A 0 640 655) oder lassen sich nach bekannten Methoden in analoger Weise herstellen (z.B. Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, Bd. 18, S. 301 ff. 1979; Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. 12/1, S. 43; Beilstein Bd. 6, S. 177).

Die mittleren q-Werte können bestimmt werden, indem mittels geeigneter Methode (Gaschromatographie (GC), High Pressure Liquid Chromatography (HPLC), Gelpermeationschromatographie (GPC)) die Zusammensetzung der Phosphat-Mischung (Molekulargewichtsverteilung) bestimmt wird und daraus die Mittelwerte für q berechnet werden.

### Komponente E

Die Flammenschutzmittel entsprechend Komponente D werden oft in Kombination mit sogenannten Antidrippingmitteln verwendet, welche die Neigung des Materials zum brennenden Abtropfen im Brandfall verringern. Beispielhaft seien hier Verbindungen der Substanzklassen der fluorierten Polyolefine, der Silikone sowie Aramidfasern genannt. Diese können auch in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen zum Einsatz kommen. Bevorzugt werden fluorierte Polyolefine als Antidrippingmittel eingesetzt.

Fluorierte Polyolefine sind bekannt und beispielsweise in der EP-A 0 640 655 beschrieben. Sie werden zum Beispiel unter der Marke Teflon<sup>®</sup> 30N von DuPont vertrieben.

Die fluorierten Polyolefine können sowohl in reiner Form als auch in Form einer koagulierten Mischung von Emulsionen der fluorierten Polyolefine mit Emulsionen der Pffropfpolymerisate (Komponente B) oder mit einer Emulsion eines (Co)polymerisats auf Vinylmonomer-Basis eingesetzt werden, wobei das fluorierte Polyolefin als

Emulsion mit einer Emulsion des Pfropfpolymerisats oder des Copolymerisats gemischt und anschließend koaguliert wird.

5 Weiterhin können die fluorierten Polyolefine als Präcompound mit dem Pfropfpolymerisat (Komponente B) oder einem Copolymerisat, vorzugsweise auf Vinylmonomer-Basis, eingesetzt werden. Die fluorierten Polyolefine werden als Pulver mit einem Pulver oder Granulat des Pfropfpolymerisats oder Copolymerisats vermischt und in der Schmelze im allgemeinen bei Temperaturen von 200 bis 330°C in üblichen Aggregaten wie Innenknetern, Extrudern oder Doppelwellenschnecken  
10 compoundiert.

Die fluorierten Polyolefine können auch in Form eines Masterbatches eingesetzt werden, der durch Emulsionspolymerisation mindestens eines monoethylenisch ungesättigten Monomers in Gegenwart einer wässrigen Dispersion des fluorierten Polyolefins hergestellt wird. Bevorzugte Monomerkomponenten sind Styrol, Acrylnitril,  
15 Methylmethacrylat und deren Gemische. Das Polymerisat wird nach saurer Fällung und nachfolgender Trocknung als rieselfähiges Pulver eingesetzt.

Die Koagulate, Präcompounds oder Masterbatches besitzen üblicherweise Feststoffgehalte an fluoriertem Polyolefin von 5 bis 95 Gew.-%, vorzugsweise 7 bis  
20 80 Gew.-%.

Die fluorierten Polyolefine kommen in Konzentration von 0 bis 1 Gew.-Teilen, bevorzugt von 0,1 bis 0,5 Gew.-Teilen, insbesondere 0,2 bis 0,5 Gew.-Teilen zum  
25 Einsatz, wobei sich diese Mengenangaben bei Einsatz eines Koagulats, Präcompounds oder Masterbatches auf das reine fluorierte Polyolefin beziehen.

#### Komponente F (Weitere Zusätze)

30 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können weiterhin bis zu 10 Gew.-Teile, bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-Teile, wenigstens eines üblichen Polymeradditivs

5 wie ein Gleit- und Entformungsmittel, beispielsweise Pentaerythrittrastearat, ein Nukleiermittel, ein Antistatikum, einen Stabilisator, ein Lichtschutzmittel, einen Füll- und Verstärkungsstoff, ein Farbstoff oder Pigment sowie ein weiteres Flammschutzmittel oder einen Flammschutzsynergisten, beispielsweise einen anorganischen Stoff in nanoskaliger Form und/oder ein silikatisches Material wie Talk oder Wollastonit enthalten.

10 Alle Gewichtsteil-Angaben in dieser Anmeldung sind so normiert, dass die Summe der Gewichtsteile aller Komponenten in der Zusammensetzung 100 ergibt.

10 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen werden hergestellt, indem man die jeweiligen Bestandteile in bekannter Weise vermischt und bei Temperaturen von 200°C bis 300°C in üblichen Aggregaten wie Innenknetern, Extrudern und Doppelwellenschnecken schmelzcompoundiert und schmelzextrudiert.

15 Die Vermischung der einzelnen Bestandteile kann in bekannter Weise sowohl sukzessive als auch simultan erfolgen, und zwar sowohl bei etwa 20°C (Raumtemperatur) als auch bei höherer Temperatur.

20 Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können zur Herstellung von Formteilen jeder Art verwendet werden. Diese können beispielsweise durch Spritzguss, Extrusion und Blasformverfahren hergestellt werden. Eine weitere Form der Verarbeitung ist die Herstellung von Formkörpern durch Tiefziehen aus zuvor hergestellten Platten oder Folien.

25 Beispiele für solche Formteile sind Folien, Profile, Gehäuseteile jeder Art, z.B. für Haushaltsgeräte wie Saftpressen, Kaffeemaschinen, Mixer; für Büromaschinen wie Monitore, Drucker, Kopierer; weiterhin Platten, Rohre, Elektroinstallationskanäle, Profile für den Bausektor, Innenausbau und Außenanwendungen; Teile aus dem Ge-  
30 biet der Elektrotechnik wie Schalter und Stecker sowie Automobilinnen- und -außenteile.



Insbesondere können die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen beispielsweise zur Herstellung von folgenden Formteilen verwendet werden:

- 5 Innenausbauteile für Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Busse und Automobile, Radkappen, Gehäuse von Kleintransformatoren enthaltenden Elektrogeräten, Gehäuse für Geräte zur Informationsverbreitung und -Übermittlung, Gehäuse und Verkleidung für medizinische Zwecke, Massagegeräte und Gehäuse dafür, Spielfahrzeuge für Kinder, Flächige Wandelemente, Gehäuse für Sicherheitseinrichtungen,
- 10 Heckspoiler, Karosserieteile für KFZ, Wärmeisolierte Transportbehältnisse, Vorrichtung zur Haltung oder Versorgung von Kleintieren, Formteile für Sanitär- und Badausrüstungen, Abdeckgitter für Lüfteröffnungen, Formteile für Garten- und Gerätehäuser, Gehäuse für Gartengeräte.
- 15 Die folgenden Beispiele dienen der weiteren Erläuterung der Erfindung.

**Beispiele**

- Die in der Tabelle 1 angegebenen und nachfolgend kurz erläuterten Komponenten wurden auf einer ZSK-25 bei 240°C schmelzcompoundiert. Die Prüfkörper wurden
- 5      sofern nicht anders beschrieben auf einer Spritzgießmaschine Typ Arburg 270 E bei 240°C hergestellt.

**Komponente A1**

- 10      Lineares Polycarbonat auf Basis Bisphenol A mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht ( $\bar{M}_w$ ) gemäß GPC von 28 000 g/Mol.

**Komponente A2**

- 15      Lineares Polycarbonat auf Basis Bisphenol A mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht ( $\bar{M}_w$ ) gemäß GPC von 26 000 g/Mol.

**Komponente A3**

- 20      Lineares Polycarbonat auf Basis Bisphenol A mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht ( $\bar{M}_w$ ) gemäß GPC von 23 000 g/Mol.

**Komponente A4**

- 25      Lineares Polycarbonat auf Basis Bisphenol A mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht ( $\bar{M}_w$ ) gemäß GPC von 18 000 g/Mol.

**Komponente B**

Polyethylenterephthalat

- Es handelt sich um Polyethylenterephthalat mit einer intrinsischen Viskosität IV von  
5 0,74 cm<sup>3</sup>/g und einer isothermen Kristallisationszeit bei 215°C von ca. 4,2 Minuten.

Die intrinsische Viskosität wird gemessen in Phenol/o-Dichlorbenzol (1:1 Gew.-  
Teile) bei 25°C.

- 10 Die Bestimmung der isothermen Kristallisationszeit von PET mit der DSC-Methode  
(differential scanning calometry) erfolgt mit einem PERKIN ELMER DSC 7 Diffe-  
rential Scanning Calometer (Einwaage ca. 10 mg, gelochtes Al-Pfännchen) mit fol-  
gendem Temperaturprogramm:

- 15
1. Aufheizen von 30°C bis 290°C mit 40°C/min,
  2. 5 min isotherm bei 290°C,
  3. Kühlen von 290°C auf 215°C mit 160°C/min,
  4. 30 min isotherm bei 215°C (Kristallisationstemperatur).

- 20 Die Auswertungssoftware ist PE Thermal Analysis 4.00.

**Komponente C 1**

- 25 ABS-Pfropfpolymerisat, hergestellt durch Emulsionspolymerisation, mit einem  
Kautschukanteil von 50 Gew.-% und einem A:B:S-Verhältnis von 15:45:50 und  
einem Acrylnitril:Styrol-Verhältnis von 30:70.

**Komponente C 2**

- 5 Ppropfpolymerisat von 84 Gew.-Teilen eines Copolymerisats aus Styrol und Acrylnitril im Verhältnis 73:27 auf 16 Gew.-Teile vernetzten Polybutadienkautschuk, hergestellt durch Masse-Polymerisation.

**Komponente C 3**


- 10 Paraloid® EXL 2600: MBS (Methylmethacrylat-gepfropfter Butadien-Styrol-Kautschuk mit einer Glasübergangstemperatur von  $-80^{\circ}\text{C}$ ) der Fa. Rohm und Haas, Antwerpen (Belgien).

**Komponente C 4**

- 15 Metablen® S2001, Methylmethacrylat-gepfropfter Silikon-Butylacrylat-Kompositkautschuk der Fa. Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Tokyo (Japan)

**Komponente D**

- 20 Bisphenol-A basierendes Oligophosphat



**Komponente E**

5 Blendex<sup>®</sup> 449, Teflon-Masterbatch aus 50 Gew.-% Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat und 50 Gew.-% PTFE der Fa. GE Specialty Chemicals, Bergen op Zoom (Niederlande).

**Komponente F1/F2**

10 Pentaerythrittrastearat (PETS) (F1)  
Phosphitstabilisator (F2)

15 Das Spannungsrisssverhalten (ESC-Verhalten) wird an Stäben der Abmessung 80 mm x 10 mm x 4 mm untersucht. Als Testmedium wird eine Mischung 60 Vol.-% Toluol und 40 Vol.-% Isopropanol verwendet. Die Probekörper werden mittels einer Kreisbogenschablone vorgedehnt und die Zeit bis zum Bruchversagen in diesem Medium als Funktion der Vordehnung bestimmt. Beurteilt wird die maximale Vordehnung, bei der innerhalb von 5 min kein Bruchversagen eintritt.

20 Der Abfall des ESC-Verhaltens bei höheren Verarbeitungstemperaturen wird wie folgt bewertet: Prüfstäbe der Abmessung 80 mm x 10 mm x 4 mm werden bei 240°C und 300°C auf einer Spritzgießmaschine Typ Arburg 270 E hergestellt. Die Stäbe werden mit einer Biegedehnung von 2,4 % vorgedehnt bei Raumtemperatur einem Bad aus Rapsöl ausgesetzt und die Zeit bis zum Spannungsrisssversagen in beiden Fällen bestimmt. Der Abfall des ESC-Verhaltens wird berechnet als

25 
$$\frac{(\text{Zeit bis zum Versagen bei } 240^{\circ}\text{C} - \text{Zeit bis zum Versagen bei } 300^{\circ}\text{C})}{(\text{Zeit bis zum Versagen bei } 240^{\circ}\text{C})}.$$

30 Die Bestimmung der Kerbschlagzähigkeit  $a_k$  wird gemäß ISO 180/1 A durchgeführt.

Die Reißdehnung wird im Zugversuch nach ISO 527 bestimmt.

Das Brandverhalten wurde nach UL-Subj. 94 V an Stäben der Abmessung 127 mm x 12,7 mm x 1,5 mm gemessen.

- 5 Die Bestimmung der Wärmeformbeständigkeit nach Vicat B erfolgt gemäß DIN 53 460 (ISO 306) an Stäben der Abmessung 80 mm x 10 mm x 4 mm.

- 10 Zur Ermittlung der Bindenahtfestigkeit wird gemäß ISO 179/1U die Schlagzähigkeit an der Bindenaht von beidseitig angespritzten Prüfkörpern der Dimension 170 x 10 x 4 mm gemessen.

Die Schmelzeviskosität wird bei 260°C und einer Scherrate von 1 000 s<sup>-1</sup> gemäß DIN 54 811 bestimmt.

- 15 Eine Zusammenstellung der Eigenschaften der erfindungsgemäßen Zusammensetzung bzw. daraus erhaltener Prüfkörper ist in der Tabelle 1 wiedergegeben.

**Tabelle 1:** Formmassen und ihre Eigenschaften

		1	V1	V2	2	3	V3	V4	4	5	V5	V6
<b>Komponenten</b>												
<b>[Gew.-Teile]</b>												
A1	(PC1)	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-	-
A2	(PC2)	70,0	70,0	70,0	70,0	-	-	-	72,0	67,0	62,0	57,0
A3	(PC3)	-	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-	-
A4	(PC4)	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-
B	(PET)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	5,0	10,0	15,0	20,0
C1		-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Emulsions-ABS)												
C2	(Masse-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ABS)												
C3	(MBS)	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-
C4	(Metablen	9,0	-	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
S2001)												
D	(BDP)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
E	(Blendex	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
449)												
F1	(PETS)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
F2		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
(Phosphitstabilisator)												
<b>Eigenschaften</b>												
Kerbschlagzähigkeit		55	15	8	43	55	48	8	57	43	12	10
[kJ/m <sup>2</sup> ]												
Vicat B 120 [°C]		103	102	105	101	103	102	101	102	100	99	98
Schmelzeviskosität		211	267	192	236	223	168	91	209	184	167	148
(260°C/1000s <sup>-1</sup> ) [Pas]												
ESC-Verhalten [%]		>3,2	>3,2	>3,2	>3,2	>3,2	2,2	0,6	>3,2	>3,2	>3,2	>3,2
ESC-Abfall		63	79	-	56	-	-	-	-	-	-	-
(240°C→300°C) [%]												
Reißdehnung [%]		117	85	21	121	117	92	28	116	122	115	35

	1	V1	V2	2	3	V3	V4	4	5	V5	V6
Bindenahtfestigkeit	24	11	7	42	28	20	14	32	20	19	16
[kJ/m <sup>2</sup> ]											
UL94 V-Test bei	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-1	V-1
1,5 mm											

V = Vergleich

n.g. = nicht gebrochen

5 Aus Tabelle 1 geht hervor:

- 1.) Nur die Formmassen, die als Pfropfpolymer ein solches mit MMA-haltiger Hülle enthalten, besitzen eine ausreichende Kerbschlagzähigkeit, Bindenahtfestigkeit, Reißdehnung und Verarbeitungsstabilität (gemessen am ESC-Abfall bei hohen Verarbeitungstemperaturen).  
10
- 2.) Bei Einsatz von Polycarbonaten mit geringem mittleren Molekulargewicht verbessert sich zwar naturgemäß die Schmelzefließfähigkeit, jedoch nehmen Kerbschlagzähigkeit, ESC-Verhalten, Reißdehnung und Bindenahtfestigkeit ab. Bei Einsatz von Polycarbonaten mit einem gewichtsgemitteltem Molekulargewicht < 25 000 g/Mol erfüllen diese mechanischen Eigenschaften nicht mehr die Anforderungen der avisierten Anwendungsgebiete.  
15
- 3.) Mit zunehmendem PET/PC-Verhältnis nehmen Kerbschlagzähigkeit, Reißdehnung, Bindenahtfestigkeit, Wärmformbeständigkeit und vor allen Dingen die Flammwidrigkeit ab. Andererseits nimmt bei gleichbleibender Chemikalienbeständigkeit die Schmelzefließfähigkeit zu. Als besonders günstig erweisen sich daher PET-Gehalte von 5 bis 10 Gew.-%.  
20



Patentansprüche

## 1. Zusammensetzung enthaltend

- 5           A)    40 bis 90 Gew.-Teile aromatisches Poly(ester)carbonat mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht  $M_w \geq 25\,000$  g/Mol,
- B)    0,5 bis 15 Gew.-Teile Polyalkylenterephthalat,
- 10          C)    1 bis 20 Gew.-Teile Pfpf(co)polymer mit einer Kern-Schale-Morphologie, bestehend aus 10 bis 90 Gew.-%, (bezogen auf das Pfpf(co)polymer) einer Pfpfgrundlage mit einer Glasübergangstemperatur unter  $0^\circ\text{C}$  und 90 bis 10 Gew.-% (bezogen auf das Pfpf(co)polymer) Vinylmonomeren als Pfpfmonomere, wobei die
- 15           Pfpfmonomere einen Anteil von mindestens 20 Gew.-% (bezogen auf die Pfpfmonomere) an Acrylatmonomeren enthalten,
- D)    2 bis 20 Gew.-Teile eines oligomeren organischen Phosphorsäureesters und
- 20          E)    0 bis 1 Gew.-Teil fluoriertes Polyolefin,

wobei die Summe der Gew.-Teile aller Komponenten 100 ergibt.

- 25          2.    Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei das aromatische Poly(ester)-carbonat ein  $\bar{M}_w > 26\,000$  g/Mol aufweist.
3.    Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei das Polyalkylenterephthalat eine intrinsische Viskosität  $\leq 0,8$  cm<sup>3</sup>/g aufweist.

4. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei die Pfropfgrundlage ausgewählt ist aus mindestens einer aus der Gruppe der Dienkautschuke, Copolymerisaten von Dienkautschuken, EP(D)M-Kautschuke, Acrylat- und Silikon-Acrylat-Kompositkautschuke.

5

5. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei die Pfropfmonomere ausgewählt sind aus mindestens einem Monomer der Gruppe der Vinylaromaten, kernsubstituierten Vinylaromaten, (Meth)Acrylsäure(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester, Vinylcyanide und Derivate ungesättigter Carbonsäuren.


10

6. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei der Anteil an Acrylatmonomer als Pfropfmonomer mindestens 50 Gew.-% beträgt.

7. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei der Anteil an Acrylatmonomer als Pfropfmonomer mindestens 75 Gew.-% beträgt.

15

8. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, wobei als Komponente D oligomere Phosphor bzw. Phosphonsäureester der Formel (IV)



20

worin

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup>, unabhängig voneinander jeweils C<sub>1</sub> bis C<sub>8</sub>-Alkyl, jeweils gegebenenfalls durch Alkyl substituiertes C<sub>5</sub> bis C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>6</sub> bis C<sub>20</sub>-Aryl oder C<sub>7</sub> bis C<sub>12</sub>-Aralkyl,

25

n unabhängig voneinander, 0 oder 1

q 0,5 bis 30 und


X einen ein- oder mehrkernigen aromatischen Rest mit 6 bis 30 C-Atomen, oder einen linearen oder verzweigten aliphatischen Rest mit 2 bis 30 C-Atomen, der OH-substituiert sein und bis zu 8 Etherbindungen enthalten kann, bedeuten,

enthalten sind.

9. Zusammensetzung gemäß Anspruch 8, wobei q 1 bis 5 bedeutet.

10. Zusammensetzung gemäß Anspruch 9, wobei q 1 bis 2 bedeutet.

11. Zusammensetzung gemäß Anspruch 8, wobei X in Formel IV für



steht.

12. Zusammensetzung gemäß Anspruch 11, wobei X von Hydrochinon, Resorcin oder Bisphenol A abgeleitet ist.

13. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, enthaltend 50 bis 80 Gew.-Teile Komponente A),

1 bis 10 Gew.-Teile Komponente C),

2 bis 15 Gew.-Teile Komponente D).

14. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, enthaltend 5 bis 10 Gew.-Teile Komponente B)
- 5 15. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, enthaltend Polyethylenterephthalat als Komponente B).
- 10 16. Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, enthaltend Additive, ausgewählt aus mindestens einem aus der Gruppe der Gleit- und Entformungsmittel, Nukleiermittel, Antistatika, Stabilisatoren, Lichtschutzmittel, Farbstoff, Pigment, Füll- und Verstärkungsstoffe, Flammenschutzmittel verschieden von Komponente D) und Flammschutzsynergisten.
- 15 17. Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, in dem man die Bestandteile vermischt und bei erhöhter Temperatur schmelzcompoundiert bzw. schmelextrudiert.
- 20 18. Verwendung der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 zur Herstellung von Formteilen.
19. Formteile, erhältlich aus Zusammensetzung gemäß Anspruch 1.

**Schlagzähmodifizierte Polycarbonat Blends**

**Z u s a m m e n f a s s u n g**

Zusammensetzung enthaltend

- A) 40 bis 90 Gew.-Teile aromatisches Polycarbonat mit einem gewichtsmittelten Molekulargewicht  $M_w \geq 25\,000 \text{ g/Mol}$ ,
- B) 0,5 bis 15 Gew.-Teile Polyalkylenterephthalat,
- C) 1 bis 20 Gew.-Teile Pfropf(co)polymer mit einer Kern-Schale-Morphologie, bestehend aus 10 bis 90 Gew.-%, (bezogen auf das Pfropf(co)polymer) einer Pfropfgrundlage mit einer Glasübergangstemperatur unter  $0^\circ\text{C}$  und 90 bis 10 Gew.-% (bezogen auf das Pfropf(co)polymer) Vinylmonomeren als Pfropfmonomere, wobei die Pfropfmonomere einen Anteil von mindestens 20 Gew.-% (bezogen auf die Pfropfmonomere), an Acrylatmonomeren enthalten,
- D) 2 bis 20 Gew.-Teile eines oligomeren organischen Phosphorsäureesters und
- E) 0 bis 1 Gew.-Teil fluoriertes Polyolefin,

wobei die Summe der Gew.-Teile aller Komponenten 100 ergibt.